

明日へと続くゴム創り

 **OKAYASU RUBBER**

薄物長尺EPDMゴムスポンジシート
タフロング タフシート

明日へと続くゴム創り

 **OKAYASU RUBBER**



薄物長尺EPDMゴムスポンジシート

タフロング タフシート

※本カタログの内容は予告なしに変更する場合があります。

 **岡安ゴム株式会社**

本社工場 〒525-0042 滋賀県草津市山寺町271-1
 大阪営業所 〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目9番13号
 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル4階
 大宮営業所 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9番地18 Mio大宮

<https://okayasu-rubber.co.jp>

お問い合わせ先（代表）
 Tel 077-562-7271 / Fax 077-562-7289
 E-mail okayasu.pm@okayasu-rubber.co.jp

 **薄物**
 **軽量**
 **長尺スポンジシート**

タフロング タフシート

住友化学(株)×岡安ゴム(株) 共同開発品

タフシート25

- ① 両面皮膜で撥水性がある
- ② 長尺（10m、20m巻）が標準
- ③ 加工効率が優れている
- ④ 低圧縮での止水が可能

押出・成型メーカーならではの独自製法による、両面皮膜・独泡・長尺を特徴とした薄物ゴムスポンジシートです。低圧縮での優れたシール性、断熱性、クッション性など、あらゆる場面でお客様のご要望にお応えします。

使用用途：止水材、目地材、すきまテープ、断熱材、クッション材、滑り止め、防音材、ゴムシート代替 他

タフシート50

製品仕様	
材質	独立気泡EPDMスポンジ
形状	シート状
有効幅	500mm
厚み	0.5mm、1.0mm
1巻長さ	標準10m巻、20m巻

スポンジシートで
1.0mm以下の
薄さを実現！

試験項目		単位	試験結果	試験条件
常態物性	密度	g/cm ³	0.84	水中置換法
	引張強さ	N/mm ²	4.1	JIS K6251
	伸び	%	390	
	硬さ(JIS-C)	ポイント	56	JIS K7312

上記は厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。

製品仕様	
材質	独立気泡EPDMスポンジ
形状	シート状
有効幅	1,000mm
厚み	1.5mm、2.0mm
1巻長さ	標準10m巻、20m巻

薄い&軽い
長尺スポンジシート

試験項目		単位	試験結果	試験条件
常態物性	密度	g/cm ³	0.31	水中置換法
	引張強さ	N/mm ²	0.84	JIS K6251
	伸び	%	360	
	硬さ(JIS-C)	ポイント	27	JIS K7312
耐熱性	引張強さ変化率	%	+12	100℃×72時間
	伸び変化率	%	-3	
	硬さ変化	ポイント	+1	

上記は厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。